

【スーパーX 一覧表】

品名		スーパーX No.8008 RoHS適合品	スーパーX No.8008 ブラック RoHS適合品	スーパーX No.8008 クリア RoHS適合品	スーパーX No.8008 Lブラック RoHS適合品	スーパーX No.8008 LLブラック RoHS適合品
主成分		アクリル変成 シリコーン樹脂	アクリル変成 シリコーン樹脂	アクリル変成 シリコーン樹脂	アクリル変成 シリコーン樹脂	アクリル変成 シリコーン樹脂
外観		白色ペースト	黒色ペースト	淡黄色半透明ペースト	黒色ペースト	黒色ペースト
粘度(Pa・s/23℃)		90	90	65	24	14
密度(g/cm ³)		1.26	1.26	1.07	1.24	1.21
タックフリータイム(分)		11	11	8	11	11
引張りせん断接着強さ(N/mm ²)		3.7	3.7	3.4	3.2	2.9
T形はく離接着強さ(N/mm)		2.5	2.5	1.7	2.4	1.8
硬化物 物性	硬さ(ショアーA)	48	48	49	39	34
	ガラス転移温度(℃)	-63	-63	-64	-68	-61
	破断強度(N/mm ²)	1.8	1.8	1.6	0.9	0.7
	破断時伸び(%)	220	220	150	300	275
	線膨張率	2.1×10 ⁻⁴	2.1×10 ⁻⁴	1.8×10 ⁻⁴	2.4×10 ⁻⁴	3.6×10 ⁻⁴
電気 特性	体積抵抗率(Ω・cm)	1.1×10 ¹²	4.7×10 ¹¹	1.3×10 ¹²	1.2×10 ¹²	1.0×10 ¹²
	誘電率(100Hz)	6.15	7.07	3.89	6.99	6.56
	誘電正接(100Hz)	0.22	0.34	0.11	0.24	0.25
VOC等級						
容量規格		170g・333ml	170g・333ml	333ml※	170g・333ml	333ml

※チューブ製品は135ml規格となります。詳細はお問い合わせください。